



Płaty termokurczliwe BPT

materiał: poliolefin + klej termotopliwy, grzebień ze stali nierdzewnej
temp. pracy: -30°C do +60°C
min. temp. obkurczania: +110°C
współczynnik skurczu: 3:1; 4:1
tolerancja: ±5%



TYP	WYMIARY				OPAKOWANIE [szt]	
	PRZED OBKURCZENIEM [mm]	PO OBKURCZENIU [mm]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI PO OBKURCZENIU [mm]	DŁUGOŚĆ [m]		
BPT-34/8	34	8	3,0	1	1	■
BPT-42/10	42	10	3,0	1	1	■
BPT-53/13	53	13	3,0	1	1	■
BPT-75/20	75	20	3,0	1	1	■
BPT-93/25	93	25	3,0	1	1	■
BPT-135/34	135	34	3,0	1	1	■
BPT-198/55	198	55	3,0	1	1	■

RoHS
Compliant